

品名： Plast Blue 8540

一般的性質

Color Index	C.I.Solvent Blue 63	化 学 組 成		アンスラキノン系
水 分	1.0 %以下	溶 解 度 (g/100)	メチルアルコール	0.10
P H	6.5±1.5		アセトン	1.30
融 点	146		シクロヘキサノン	5.50
耐酸性 (5%HCl aq.)	5-4		トルエン	5.20
耐アルカリ性 (5%NaOH aq.)	5		酢酸エチル	1.60
耐水性 (100 5min.)	5 - 4			

樹脂着色堅牢度

(使用樹脂)

(着色剤濃度)

P . S .	: Stylon 666	透明色	: 染料	0.05%
A . B . S .	: Cycolac T	不透明色	: 染料	0.05%
P . M . M . A .	: Delpet 80N		TiO ₂	0.5%
P . A .	: UBE Nylon 1022B			
P . C .	: Lexan 101-111			

樹脂名	透 明 色						不 透 明 色					
	耐 光 性		耐 熱 性				耐 光 性		耐 熱 性			
	50 hrs.	100 hrs.	240 5分	260 5分	280 5分	300 5分	50 hrs.	100 hrs.	240 5分	260 5分	280 5分	300 5分
P . S .	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
A . B . S .	4-3	3	5	5-4	4-3	3	3	2	5	5-4	4-3	3
P . M . M . A .	5	5	5	5	5	5						
P . A .												
	100 hrs.	200 hrs.			300 10分	320 10分						
P . C .	5	5			4	3						

判定法： 変退色の度合いをグレースケール(JIS L-0804)による級数で表示する

有本化学工業株式会社